

FICHA TÉCNICA

BARNIZ PARQUET Y ESCALERAS

Art. 8521 - BRILLANTE



DESCRIPCIÓN

Barniz alto brillo con resinas de poliuretano que proporciona una excelente resistencia a la abrasión, al impacto y al agua. De excelente deslizamiento y nivelación, transparencia y secado rápido.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- ◆ Alto brillo
- ◆ Resistente a la abrasión y agua
- ◆ Con poliuretano

CERTIFICACIONES

- ◆ Certificación Euroclases de reacción al fuego en categoría C s3 d0

USOS

Interior.

Para el barnizado de suelos de madera o corcho en interior de uso particular o público: zonas deportivas, centros de formación, restauración, ocio. USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.

PRESENTACIÓN

Color: Incoloro.

Aspecto: Brillante

Formato: 750 ml y 4 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición:

Vehículo fijo: Resinas de poliuretano

Disolvente: Hidrocarburos aromáticos

Densidad: 1,02 ± 0,02 gr/cc a 25° C (según color)

Rendimiento: 10-12 m²/Lt (aproximado y según soporte).

Secado: (según color, espesor aplicado y temperatura ambiente)

Total: 4 horas.

Repintado: 24 horas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: De 5° a 35°C (temperatura ambiental y del soporte).

Número de capas: 2 o 3 capas en función de la porosidad del soporte y la aplicación.

Útiles de aplicación: Brocha.

Dilución: deberá diluirse máximo un 10% con disolvente de poliuretano hasta conseguir la viscosidad adecuada.

Limpieza: Disolvente Poliuretano.

PREPARACION DEL SOPORTE

La madera debe estar exenta de ceras, limpia y seca (con menos del 15% de humedad)..

Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar.

Maderas barnizadas: . En buen estado, lijar y eliminar el polvillo resultante. Comprobar previamente la compatibilidad de éste producto con el barniz antiguo. En mal estado, eliminar restos de barniz anterior acuchillando la superficie.

Maderas resinosas o tropicales y resto de superficies, consultar servicio técnico.

MODO DE EMPLEO

Remover el producto con una espátula. Aplicar de dos a tres capas según el acabado deseado, lijando entre capas una vez seco y eliminando el polvillo resultante. No deben transcurrir más de 24 horas entre capa y capa.

Puesta en servicio en 48 horas.

PRECAUCIONES Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y alejado de fuentes de calor y heladas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

CONSEJOS ECOLÓGICOS

Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las Autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

NORMATIVA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV)

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): Límite 2010: 500 g/l. Contenido máx. en COV: 500 g/l.

TELÉFONO ASISTENCIA TÉCNICA MADERA 900 103 672
Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88

Revisión: 0

Fecha de edición: Enero 2015

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-España)
Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es – <http://www.tollens.es>